LÍNEA AUTOMOTIVA

ALSA*BIK HIGH GLOSS

TRANSPARENTE ALTO BRILLO

Clave: 57-000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ALSA*BIK HIGH-GLOSS es una transparente poliuretano de secado regular, caracterizada por un alto brillo y excelente durabilidad. Es un acabado transparente de dos componentes para reparaciones generales y de pequeñas imperfecciones diseñado para necesidades de productividad altas.

COMPONENTES

Transparente 57-000 ALSA*BIK HIGH-GLOSS
Reductor Uretánico Alta temperatura 96-035
Reductor Uretánico Media temperatura 96-000
Reductor Uretánico Baja temperatura 96-015
Catalizador Universal 70-001

RELACIÓN DE MEZCLA

Relación de mezcla:

2	dos partes de ALSA*BIK HIGH-GLOSS
1	una parte de catalizador universal
1	una parte de Reductor Uretánico

Utilice una pala graduada para medidas exactas.
Viscosidad a 23°C: 15 – 18 segundos en copa Zahn # 2.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

Una vez mezclados los componentes: 8 horas mínimo a 23°C

No requiere el uso adicional de acelerador de curado ALSA*ACELERADOR 70-005

ADITIVOS

Eliminador de ojo de pescado:
ALSA*FISH EYE PREVENTER 81-000 20 gotas por litro listo para aplicar.
Nivelante para acabados: ALSA*GLOW 80-350 20 gotas listo para aplicar

SUSTRATOS DE APLICACIÓN

ALSA*Color línea CLR
ALSA*Base línea 82

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Para aplicar sobre una base color debidamente preparada:
Proteja el vehículo contra el briseado.
Permita que el color seque 30 minutos
Limpie con trapo barniz antes de aplicar el transparente

CONFIGURACIÓN DE PISTOLA

Convencional por gravedad:	1.3 mm - 1.5 mm (0.051” - 0.059”)
HVLP:	1.3 mm - 1.5 mm (0.051” - 0.059”)

PRESIÓN DE AIRE

Convencional

por gravedad:	35 - 45 psi en la pistola
HVLP:	8 - 10 psi en la boquilla de la pistola (30 psi máx en la pistola)

APLICACIÓN

Aplique 2 a 3 manos hasta que logre el espesor deseado.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: Los datos aquí presentados son meramente informativos, resultado de las investigaciones en nuestros laboratorios. Este documento está protegido por las leyes vigentes. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización. ALSA*pinturas es una marca registrada.

POLÍMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. Antiguo camino a Tlajomulco No. 7 Sta. Cruz de las Flores; Tlajomulco de Zuñiga, Jal., Méx. tel. 01 (33) 3684.8487 alsa.mx

TIEMPOS DE SECADO

Secado al aire:

Oreo entre manos:	5 - 10 minutos.
Secado libre de polvo 23°C:	15 - 20 minutos.
Secado para manejo 23°C:	8 horas .
Secado al franjeo 23°C:	12 horas.
Secado al pulir 23°C:	24 horas.
Al entregar:	24 horas.
Para calcomanías:	después de 72 horas.

Secado forzado:

Oreo antes de horneo:	10 - 15 minutos.
Tiempo de horneo:	30 minutos a 60°C.
Para franjeo:	después de enfriarse.
Secado al pulir:	después de enfriarse.
Al entregar:	después de enfriarse.
Para calcomanías:	después de enfriarse.

Reparaciones

ALSA*BIK HIGH-GLOSS se puede recubrir despues de 12 horas de secado al aire.

ESFUMADO

Si elige esfumar, use Solvente Esfumador 88-000.

PULIDO

Tiempos óptimos

Secado al aire:	24 horas.
Secado por horneo:	Después de enfriar.

Recomendaciones

No encere durante los primeros 60 días después de haber pintado.

PROPIEDADES FÍSICAS

VOC LPA:	0.62 kg/litro (máximo)
Rendimiento teórico LPA:	11 m2/litro a 1 milésima seca 100% de transferencia
Sólidos en peso LPA:	34.2%
Sólidos en volumen LPA:	28.1%
Espesor recomendado de la película seca:	2.0 – 2.5 milésimas

SEGURIDAD Y MANEJO

EL TRANSPARENTE BICAPA ALSA*BIK HIGH-GLOSS CONTIENE SOLVENTES ALTAMENTE INFLAMABLES CUYOS VAPORES SON TÓXICOS. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. LA INHALACIÓN CONTINUA Y LAS SALPICADURAS EN LOS OJOS. PRODUCE IRRITACIÓN. EVITE APLICARLA EN LUGARES CON POCA VENTILACIÓN; APLIQUELA SIEMPRE LEJOS DEL FUEGO DIRECTO Y DE EQUIPOS ELÉCTRICOS EN OPERACIÓN (NO PROTEGIDOS) SIEMPRE CONSULTE Y SIGA LAS NORMAS DE SEGURIDAD ADECUADAS YA ESTABLECIDAS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: Los datos aquí presentados son meramente informativos, resultado de las investigaciones en nuestros laboratorios. Este documento está protegido por las leyes vigentes. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización. ALSA*pinturas es una marca registrada.