LÍNEA AUTOMOTIVA

2K MS CLEAR COAT

TRANSPARENTE MEDIOS SOLIDOS 4:1

Clave: ACC410

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **ACC410** es un transparente de poliuretano de secado regular, caracterizada por un alto brillo, distincion de imagen (DOI) y excelente durabilidad. Es un acabado transparente de dos componentes para reparaciones generales y de pequeñas imperfecciones diseñado para necesidades de productividad altas.

COMPONENTES

TRANSPARENTE **ACC410**
ENDURECEDOR **HC410**

RELACIÓN DE MEZCLA

Relación de mezcla:

4	Cuatro partes de ACC410
1	una parte de Endurecedor HC410

Utilice una pala graduada para medidas exactas.

Viscosidad a 23°C: 15 – 18 segundos en copa Zahn # 2.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

Una vez mezclados los componentes: 4 horas mínimo a 23°C

No requiere el uso adicional de acelerador de curado ALSA*ACELERADOR 70-005

ADITIVOS

Eliminador de ojo de pescado:
ALSA*FISH EYE PREVENTER 81-000 20 gotas por litro listo para aplicar.
Nivelante para acabados: ALSA*GLOW 80-350 20 gotas listo para aplicar

SUSTRATOS DE APLICACIÓN

ALSA*Color linea CLR
ALSA*Base línea 82

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Para aplicar sobre una base color debidamente preparada:
Proteja el vehículo contra el briseado.
Permita que el color seque 30 minutos
Limpie con trapo barniz antes de aplicar el transparente

CONFIGURACIÓN DE PISTOLA

Convencional por gravedad:	1.3 mm - 1.5 mm (0.051” - 0.059”)
HVLP:	1.4 mm - 1.5 mm (0.055” - 0.059”)

PRESIÓN DE AIRE

Convencional

por gravedad:	35 - 45 psi en la pistola
HVLP:	8 - 10 psi en la boquilla de la pistola (30 psi máx en la pistola)

APLICACIÓN

Aplique 2 a 3 manos hasta que logre el espesor deseado.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: Los datos aquí presentados son meramente informativos, resultado de las investigaciones en nuestros laboratorios. Este documento está protegido por las leyes vigentes. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización. **ALSA*pinturas** es una marca registrada.

POLÍMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. Antiguo camino a Tlajomulco No. 7 Sta. Cruz de las Flores; Tlajomulco de Zuñiga, Jal., Méx. tel. 01 (33) 3684.8487 alsa.mx

TIEMPOS DE SECADO

Secado al aire:	
Oreo entre manos:	5 - 10 minutos.
Secado libre de polvo 23°C:	15 - 20 minutos.
Secado para manejo 23°C:	10 horas .
Secado al franjeo 23°C:	12 horas.
Secado al pulir 23°C:	24 horas.
Al entregar:	24 horas.
Para calcomanías:	después de 72 horas.

Secado forzado:	
Oreo antes de horneo:	30 minutos.
Tiempo de horneo:	30 minutos a 60°C.
Para franjeo:	después de enfriarse.
Secado al pulir:	después de enfriarse.
Al entregar:	después de enfriarse.
Para calcomanías:	después de enfriarse.

Reparaciones

El transparente ACC410 se puede recubrir despues de 12 horas de secado al aire.

ESFUMADO

Si elige esfumar, use Solvente Esfumador 88-000.

PULIDO

Tiempos óptimos

Secado al aire:	24 horas.
Secado por horneo:	Después de enfriar.

Recomendaciones

No encere durante los primeros 60 días después de haber pintado.

PROPIEDADES FÍSICAS

VOC LPA:	0.583 kg/litro (máximo)
Rendimiento teórico LPA:	13 m2/litro a 1 milésima seca 100% de transferencia
Sólidos en peso LPA:	36.6%
Sólidos en volumen LPA:	33.35%
Espesor recomendado de la película seca:	2.0 – 2.5 milésimas

SEGURIDAD Y MANEJO

EL TRANSPARENTE ACC410 CONTIENE SOLVENTES ALTAMENTE INFLAMABLES CUYOS VAPORES SON TOXICOS. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. LA INHALACION CONTINUA Y LAS SALPICADURAS EN LOS OJOS. PRODUCE IRRITACION. EVITE APLICARLA EN LUGARES CON POCA VENTILACION; APLIQUELA SIEMPRE LEJOS DEL FUEGO DIRECTO Y DE EQUIPOS ELECTRICOS EN OPERACION (NO PROTEGIDOS) SIEMPRE CONSULTE Y SIGA LAS NORMAS DE SEGURIDAD ADECUADAS YA ESTABLECIDAS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: Los datos aquí presentados son meramente informativos, resultado de las investigaciones en nuestros laboratorios. Este documento está protegido por las leyes vigentes. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización. **ALSA*pinturas** es una marca registrada.