LÍNEA ARQUITECTÓNICA

ALSA*PLUS

PINTURA VINIL·ACRÍLICA DE LÁTEX SATINADA

Durabilidad · **9 años**[1]

Clave: Línea 18-000

rev. 01 29-01-2018

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ALSA*PLUS es un recubrimiento con buena resistencia al frote húmedo, buena adherencia, acabado satinado y una resistencia moderada a la intemperie en ambientes marinos, industriales, urbanos o campestres, y un rendimiento muy bueno.

USOS

Ideal para interiores y exteriores.
Recomendada para la protección y decoración de superficies, tales como muros de mampostería, concreto, yeso, ladrillo, materiales pre-fabricados como panel y tablaroca, madera o papel.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

1. Para obtener los mejores resultados, la superficie debe encontrarse perfectamente limpia, libre de polvo, cal, salitre, húmedad, grasa, moho o cualquier otro agente contaminante.
2. Las grietas y cuarteaduras deben ser reparadas previamente para aplicar el producto sobre una superficie uniforme.
3. En el caso de que la superficie presente pintura anterior con acabado brillante, ésta deberá ser lijada hasta eliminar el brillo antes de aplicar la nueva pintura.
4. Si la superficie es de nueva construcción o muy porosa se recomienda sellar previamente con el sellador vinílico ALSA*SEAL.

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico: 6.0 - 7.0 m² / L

No. de manos: 1 a 2 máximo.

TIEMPOS DE SECADO

Tipo de curado: Al aire.
Secado al tacto (25ºC): 30 minutos.
Secado duro (25ºC): 50 - 70 minutos.
Tiempo para recubrir : 60 minutos.

DILUCIÓN PARA APLICACIÓN

Diluir al 10% con agua limpia para aplicación con rodillo. Del 15 al 20% para aplicación con brocha o cepillo. Del 45 al 50% si se aplica por aspersión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOC:	12 g/l
Viscosidad:	90 - 115 KU
Densidad:	1.310 kg/L
Sólidos en peso:	40.4%
Sólidos en volumen:	25.6%
Lavabilidad:	± 10,000 ciclos (ASTM)
Finura:	4H
Acabado:	Satinado
Espesor de película húmeda:	N/A
Espesor de película seca:	3.0 - 3.5 mls segun la superficie
Adherencia:	Buena
Resistencia a la temperatura en ambiente seco:	50° - 60°C máximo

COLORES

Blanco[2].
Colores especiales sobre pedido (consulte el mínimo de compra).

PRESENTACIONES

Tambor 200 L[4] • Cubeta 19 L.

ADVERTENCIAS

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. El uso de este producto por niños debe ser supervisada por adultos. No se deje al alcance de los niños. Conserve el envase cerrado cuando no esté en uso.

- ***Buena adherencia***
- ***Alto rendimiento***
- ***Acabado terso***
- ***Alto poder cubriente***
- ***Buena lavabilidad***
- ***Buena resistencia y durabilidad***

[1] Varía según condiciones de aplicación y exposición. [2] Consulte disponibilidad en otros colores. [3] Consulte con su Distribuidor Autorizado ALSA. [4] Presentación sobre pedido.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: Los datos aquí presentados son meramente informativos, resultado de las investigaciones en nuestros laboratorios. Este documento está protegido por las leyes vigentes. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización. **ALSA*pinturas** es una marca registrada.

POLÍMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. Antiguo camino a Tlajomulco No. 7 Sta. Cruz de las Flores; Tlajomulco de Zuñiga, Jal., Méx. tel. 01 (33) 3684.8487 alsa.mx