LÍNEA INDUSTRIAL

ALSA*KOTE

ESMALTE EPÓXICO ANTICORROSIVO

Clave: Línea 28-000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ALSA*KOTE es un recubrimiento anticorrosivo, formulado con resina epóxica, catalizable con poliamida. Es un acabado que consta de dos componentes: base y catalizador.

COMPONENTES

Esmalte Epóxico ALSA*KOTE 28-000
Catalizador para Esmalte Epóxico 28-001
Reductor Epóxico ALSA*EXI 95-000

RELACIÓN DE MEZCLA Y DILUCIÓN

Relación de mezcla en volumen:
2 (dos) partes de 28-000
1 (una) parte de 28-001
15% Reductor Epóxico 95-000

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

Permitir activación por 30 minutos. Útil 8 hrs a 25°C

PRIMARIOS RECOMENDADOS

Primario Epóxico ALSA*CORR E (47-000)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Aplíquese sobre metal previamente recubierto con ALSA*CORR E. El primario deberá estar seco, libre de polvo, grasa u otra sustancia que evite la adherencia de ALSA KOTE.

TIEMPOS DE SECADO

Al tacto:	30 minutos
Duro:	4 - 6 Horas
Recubrir:	8 Horas
Tipo de curado:	Catalizado 5- 6 días mínimo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo:	Epóxico
Acabado:	Brillante
Línea:	Industrial
Nº de componentes:	Dos (base+cat.)
Uso:	Interior-exterior
Densidad:	1.250 KG/L (BCO)(MEZC.)
Sol/peso:	+62.60%* (MEZCLA)
Sol/vol:	+46.50%* (MEZCLA)
Dureza:	3-4 H (MÁXIMO)
Flexión:	1/8”
Brillo:	75-60º Gardner
V.O.C:	452 g/LTO*

COLORES

Blanco y negro de línea. Con referencia estándar cualquier color sobre pedido.

PRESENTACIONES

Unidad de 24 L (1 cubeta 16 L base + 2 galones 4 L catalizador)
Unidad de 6 L (1 galón 4 L base + 2 botes de 1 L de catalizador)

APLICACIÓN

ALSA*KOTE se debe aplicar bajo condiciones adecuadas de ventilación, humedad y temperatura (de 10 a 36ºc y humedad de 0 a 80%), para obtener excelentes resultados del ALSA*KOTE, se deberá de aplicar de preferencia con aspersión con aire (tipo convencional) 30-40 lbs/pulg^2. de igual manera se recomienda utilizar el reductor ALSA* indicado, de acuerdo a la condición ambiental existente.

RENDIMIENTO

Teórico: 18 m2/ litro a 1 mil seca
Práctico: 6 m2/litro a 3 mil secas
A 100% de transferencia

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: Los datos aquí presentados son meramente informativos, resultado de las investigaciones en nuestros laboratorios. Este documento está protegido por las leyes vigentes. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización. GRUPO ALSA* es una marca registrada.

POLÍMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. Antiguo camino a Tlajomulco No. 7 Sta. Cruz de las Flores; Tlajomulco de Zuñiga, Jal., Méx. tel. 01 (33) 3684.8487 alsa.mx

SEGURIDAD Y MANEJO

ALSA*KOTE CONTIENE SOLVENTES INFLAMABLES CUYOS VAPORES SON TÓXICOS. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. LA INHALACIÓN CONTINUA Y LAS SALPICADURAS EN LOS OJOS. PRODUCE IRRITACIÓN. EVITE APLICARSE EN LUGARES CON POCA VENTILACIÓN; SIEMPRE LEJOS DEL FUEGO DIRECTO Y DE EQUIPOS ELÉCTRICOS EN OPERACIÓN (NO PROTEGIDOS) SIEMPRE CONSULTE Y SIGA LAS NORMAS DE SEGURIDAD ADECUADAS YA ESTABLECIDAS .

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYA EXPOSICIÓN POR CUALQUIER VÍA O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA, ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD. PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACIÓN, ACABADO O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTÍCULOS PARA USO DOMÉSTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE EL VÓMITO, SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y CON LOS OJOS. USE ESTA PINTURA CON VENTILACIÓN ADECUADA, Y CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: Los datos aquí presentados son meramente informativos, resultado de las investigaciones en nuestros laboratorios. Este documento está protegido por las leyes vigentes. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización. GRUPO ALSA* es una marca registrada.

POLÍMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. Antiguo camino a Tlajomulco No. 7 Sta. Cruz de las Flores; Tlajomulco de Zuñiga, Jal., Méx. tel. 01 (33) 3684.8487 alsa.mx