

# ALSA\*LINE BLANCO

RECUBRIMIENTO PARA TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN

**alsa**  
PINTURAS**Clave:** Línea 227-100

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ALSA\*LINE es una pintura desarrollada a partir de resinas de hule clorado y alquidámica, exenta de brea, que proporciona un acabado con gran adherencia al asfalto.



## USOS

ALSA\*LINE BLANCO esta diseñado específicamente para el señalamiento de carreteras, tráfico urbano, calles y ejes viales.



## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar libre de polvo, grasa, humedad, pintura suelta o en mal estado, o cualquier otro contaminante que impida que la pintura se adhiera correctamente.

Concreto

En superficies nuevas de concreto será necesario se le de un tiempo de secado o fraguado de 30 días antes de proceder a pintar. Se recomienda además que estas superficies se laven con una solución de 10% de ácido muriático en agua, con la finalidad de neutralizar la alcalinidad de la superficie y posteriormente enjuagar perfectamente y dejar secar.



## RENDIMIENTO

30- 35 metros lineales en superficies lisas en franjas de 10 cm de ancho (sin pérdidas) a un espesor de película seca de 6 mils.

NOTA:

El rendimiento real de la pintura podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo y grosor. Estas pérdidas son del orden de un 50% o más, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar.



## TIEMPOS DE SECADO

25°C con 50% humedad relativa aplicado a 1.5 mils húmedas.

Al tacto:	5 - 10 minutos
Libre de huella:	20-30 minutos
Duro:	30-40 minutos
Para poner en servicio:	45-60 minutos



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad:	67-75 UK a 25°C
Finura:	3 Unidades Hegman
Sólidos totales:	72.0% mínimo
Volátiles totales:	30.5% máximo
Pigmento (% peso):	22%.
Vehículo (% peso):	46 + 2%.
Densidad:	1.50 - 1.55

### Resistencias

Gasolina:	Cumple.
Agua:	Cumple.
Flexibilidad:	Cumple.
Abrasión:	Cumple.
Exudación:	Cumple



## PRESENTACIONES

• Tambor 200 L<sup>(4)</sup> • Cubeta 19 L • Cubeta 4L



## DILUCIÓN PARA APLICACIÓN

Reductor:

ALSA\* Solvente par albercas 94-000

ALSA\* Solvente para secado rápido 92-000

Métodos:

Brocha. Reducción: 10%

Máquina pintarrayas. Reducción: 10% máximo



## APLICACIÓN

Aplique dos manos húmedas a un espesor seco de 2 a 3 mls/ mano; espesor total de 4.0 a 6.0 mls secas. Si se requiere hacer reflejante la pintura adicionar perla de vidrio FLEX-O-LITE en proporción de 700 a 800 g/l de pintura.



## CARACTERÍSTICAS

- Gran resistencia a la acción abrasiva del tráfico intenso sin deteriorarse, ni decolorarse**
- Secado rápido**
- Alta visibilidad**
- Larga duración**
- Fácil aplicación**
- Alta resistencia a los cambios de temperatura**



## SEGURIDAD Y MANEJO

NO MEZCLAR CON NINGÚN OTRO TIPO DE MATERIAL, NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS Y/O CUANDO LA HUMEDAD RELATIVA SEA MAYOR DE 85%. NO APLICAR CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE SEA SUPERIOR A 40°C O MENOR A 5°C.

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYA EXPOSICIÓN POR CUALQUIER VÍA O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA, ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD. PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACIÓN, ACABADO O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTÍCULOS PARA USO DOMÉSTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE EL VÓMITO, SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y CON LOS OJOS. USE ESTA PINTURA CON VENTILACIÓN ADECUADA, Y CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.