

ALSA*CORR E

PRIMARIO EPÓXICO ANTICORROSIVO

**alsa**
PINTURAS

Clave: Línea 47-000

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

ALSA*CORR E es un primario anticorrosivo, formulado con resina epóxica, catalizable con poliamida. Es un acabado que consta de dos componentes: base y catalizador.

**COMPONENTES**

Primario Epóxico ALSA*CORR E 47-000
Catalizador para Primario Epóxico 47-001
Reductor Epóxico ALSA*EXI 95-000

**RELACIÓN DE MEZCLA Y DILUCIÓN**

Relación de mezcla en volumen:
4 (cuatro) partes de 47-000
1 (una) parte de 47-001
15% Reductor Epóxico 95-000

**TIEMPO DE VIDA ÚTIL**

Permitir activación por 30 minutos. Útil 8 hrs a 25°C

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Aplíquese sobre metal desnudo seco, libre de polvo, grasa u otra sustancia que evite la adherencia de ALSA CORR E.

Si se va a recubrir superficie de concreto, este debera estar completamente fraguado, libre de humedad y de residuo salitroso producto del fraguado (Lave con ácido muriático para eliminar residuos, enjuague con agua limpia y deje secar antes de aplicar ALSA*CORR E.

**TIEMPOS DE SECADO**

Al tacto: 30 minutos
Duro: 4 - 6 Horas
Recubrir: 8 Horas
Tipo de curado: Catalizado

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tipo: Epóxico
Acabado: Semi brillante
Línea: Industrial
Nº de componentes: Dos (base+cat.)
Uso: Interior-exterior
Densidad: 1.40 KG/L (BCO)(MEZC.)
Sól/peso: 71.50%* (MEZCLA)
Sól/vol: 58.0%* (MEZCLA)
Flexión: 1/8"
V.O.C: 400 g/LTO*
Rendimiento: 7 - 8 m2/l a 3 mls secas

**COLORES**

Blanco y rojo óxido de línea.

**PRESENTACIONES**

Unidad de 20 L (1 cubeta 16 L base + 1 galon 4 L catalizador)
Unidad de 5 L (1 galón 4 L base + 1 bote de 1 L de catalizador)

**APLICACIÓN**

ALSA*CORR E se debe aplicar bajo condiciones adecuadas de ventilación, humedad y temperatura (de 10 a 36°C y humedad de 0 a 80%), para obtener excelentes resultados del ALSA*CORR E.

Se deberá de aplicar de preferencia con aspersión con aire (tipo convencional) 30-40 lbs/pulg², o con equipo de aspersión sin aire (airless) con pistola con boquilla 0.017 a 0.025 pulgadas de diámetro interior. De igual manera se recomienda utilizar el reductor ALSA* indicado; de acuerdo a la condición ambiental existente.

El primario epóxico ALSA*CORR E debe recubrirse con esmalte epóxico ALSA*KOTE o con esmalte de pliuetano ALSA*PURE.



SEGURIDAD Y MANEJO

ALSA*CORR E CONTIENE SOLVENTES INFLAMABLES CUYOS VAPORES SON TÓXICOS. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. LA INHALACIÓN CONTINUA Y LAS SALPICADURAS EN LOS OJOS. PRODUCE IRRITACIÓN. EVITE APLICARSE EN LUGARES CON POCA VENTILACIÓN; SIEMPRE LEJOS DEL FUEGO DIRECTO Y DE EQUIPOS ELÉCTRICOS EN OPERACIÓN (NO PROTEGIDOS) SIEMPRE CONSULTE Y SIGA LAS NORMAS DE SEGURIDAD ADECUADAS YA ESTABLECIDAS .

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYA EXPOSICIÓN POR CUALQUIER VÍA O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA, ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD. PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACIÓN, ACABADO O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTÍCULOS PARA USO DOMÉSTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE EL VÓMITO, SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y CON LOS OJOS. USE ESTA PINTURA CON VENTILACIÓN ADECUADA, Y CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.