

2K HS CLEAR COAT

TRANSPARENTE ALTOS SOLIDOS 2:1

**alsa**
PINTURASClave: **ACC210**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **ACC210** es un transparente de poliuretano de secado regular, caracterizada por un alto brillo, distinción de imagen (DOI) y excelente durabilidad. Es un acabado transparente de dos componentes para reparaciones generales y de pequeñas imperfecciones diseñado para necesidades de productividad altas.



COMPONENTES

TRANSPARENTE **ACC210**
ENDURECEDOR **HC210**



RELACIÓN DE MEZCLA

Relación de mezcla:

2	Dos partes de ACC210
1	una parte de Endurecedor HC210

Utilice una pala graduada para medidas exactas.

Viscosidad a 23°C: 15 – 18 segundos en copa Zahn # 2.



TIEMPO DE VIDA ÚTIL

Una vez mezclados los componentes: 4 horas mínimo a 23°C

No requiere el uso adicional de acelerador de curado
ALSA*ACELERADOR 70-005



ADITIVOS

Eliminador de ojo de pescado:

ALSA*FISH EYE PREVENTER 81-000 20 gotas por litro listo para aplicar.

Nivelante para acabados: ALSA*GLOW 80-350 20 gotas listo para aplicar



SUSTRATOS DE APLICACIÓN

ALSA*Color línea CLR
ALSA*Base línea 82



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Para aplicar sobre una base color debidamente preparada:

Proteja el vehículo contra el briseado.

Permita que el color seque 30 minutos

Limpie con trapo barniz antes de aplicar el transparente



CONFIGURACIÓN DE PISTOLA

Convencional por gravedad: 1.3 mm - 1.5 mm
(0.051" - 0.059")

HVLP: 1.4 mm - 1.5 mm
(0.055" - 0.059")



PRESIÓN DE AIRE

Convencional

por gravedad: 35 - 45 psi en la pistola

HVLP: 8 - 10 psi en la boquilla de la pistola
(30 psi máx en la pistola)



APLICACIÓN

Aplique 2 a 3 manos hasta que logre el espesor deseado.



TIEMPOS DE SECADO

Secado al aire:	
Oreo entre manos:	5 - 10 minutos.
Secado libre de polvo 23°C:	15 - 20 minutos.
Secado para manejo 23°C:	10 horas .
Secado al franjeo 23°C:	12 horas.
Secado al pulir 23°C:	24 horas.
Al entregar:	24 horas.
Para calcomanías:	después de 72 horas.

Secado forzado:	
Oreo antes de horneado:	30 minutos.
Tiempo de horneado:	30 minutos a 60°C.
Para franjeo:	después de enfriarse.
Secado al pulir:	después de enfriarse.
Al entregar:	después de enfriarse.
Para calcomanías:	después de enfriarse.

Reparaciones

El transparente ACC210 se puede recubrir después de 12 horas de secado al aire.



PROPIEDADES FÍSICAS

VOC LPA:	0.522 kg/litro (máximo)
Rendimiento teórico LPA:	15.3 m2/litro a 1 milésima seca
	100% de transferencia
Sólidos en peso LPA:	45.9%
Sólidos en volumen LPA:	38.8%
Espesor recomendado de la película seca:	2.0 – 2.5 milésimas



SEGURIDAD Y MANEJO

EL TRANSPARENTE ACC210 CONTIENE SOLVENTES ALTAMENTE INFLAMABLES CUYOS VAPORES SON TOXICOS. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. LA INHALACION CONTINUA Y LAS SALPICADURAS EN LOS OJOS. PRODUCE IRRITACION. EVITE APLICARLA EN LUGARES CON POCA VENTILACION; APLIQUELA SIEMPRE LEJOS DEL FUEGO DIRECTO Y DE EQUIPOS ELECTRICOS EN OPERACION (NO PROTEGIDOS) SIEMPRE CONSULTE Y SIGA LAS NORMAS DE SEGURIDAD ADECUADAS YA ESTABLECIDAS.



ESFUMADO

Si elige esfumar, use Solvente Esfumador 88-000.



PULIDO

Tiempos óptimos

Secado al aire:	24 horas.
Secado por horneado:	Después de enfriar.

Recomendaciones

No encere durante los primeros 60 días después de haber pintado.