LÍNEA ARQUITECTÓNICA

ALSA*TEKPROGOLD

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO 5AÑOS

Clave: Línea 14-190, 14-488 **rev. 02, 24-01-2020**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ALSA*TEKPROGOLD es un recubrimiento con magnífica resistencia al frote húmedo, excelente adherencia y una resistencia superior a la intemperie en ambientes marinos, industriales, urbanos o campestres.

USOS

Ideal para techos, muros para proteger de la accion del agua o la humedad. Forma una pelicula plástica, flexible y resistente y adecuada para el uso continuo.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

1. Para obtener los mejores resultados, la superficie debe encontrarse perfectamente limpia, libre de polvo, cal, salitre, húmedad, grasa, moho o cualquier otro agente contaminante.
2. Las grietas y cuarteaduras deben ser reparadas previamente para aplicar el producto sobre una superficie uniforme.
3. En el caso de que la superficie presente impermeabilizante envejecido este deberá ser removido antes de aplicar la nueva capa dde impermeabilizante.
4. Si la superficie es de concreto nueva, debe estar completamente fraguada y seca, lavar con ácido muriático para eliminar los residuos del fraguado, dejar secar antes de aplicar ALSA TEKPRO GOLD

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico: 3.0 - 3.5 m² / L a 4 mls.

No. de manos: 1 a 2 máximo.

TIEMPOS DE SECADO

Tipo de curado:	Al aire.
Secado al tacto (25ºC):	25 minutos.
Secado duro (25ºC):	45 - 60 minutos.
Tiempo para recubrir :	60 minutos.

DILUCIÓN PARA APLICACIÓN

Diluir al 10% con agua limpia para aplicación con rodillo. Del 15 al 20% para aplicación con brocha o cepillo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOC:	6 g/l
Viscosidad:	90 - 115 KU
Densidad:	1.32 kg/L
Sólidos en peso:	50.70%
Sólidos en volumen:	35.00%
Finura:	4H
Acabado:	Mate rugoso
Espesor de película húmeda:	N/A
Espesor de película seca:	3.0 - 4.0 mm (según superficie)
Adherencia:	Excelente
Resistencia a la temperatura en ambiente seco:	50° - 60°C máximo

COLORES

Blanco, rojo óxido.
Colores especiales sobre pedido (consulte el mínimo de compra).

PRESENTACIONES

Tambor 200 L • Cubeta 19 L • Cubeta 4L

ADVERTENCIAS

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. El uso de este producto por niños debe ser supervisada por adultos. No se deje al alcance de los niños. Conserve el envase cerrado cuando no esté en uso.

- ***Máximo rendimiento***
- ***Acabado rugoso***
- ***Buena resitencia al agua***
- ***Gran resistencia y durabilidad***

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: Los datos aquí presentados son meramente informativos, resultado de las investigaciones en nuestros laboratorios. Este documento está protegido por las leyes vigentes. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización. **ALSA*pinturas** es una marca registrada.

POLÍMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. Antiguo camino a Tlajomulco No. 7 Sta. Cruz de las Flores; Tlajomulco de Zuñiga, Jal., Méx. tel. 01 (33) 3684.8487 alsa.mx